

PRODUTO: BRILHO E COR VRS – 0 JUL 26

Brilho e Cor é uma tinta Standard de finíssimo acabamento, fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Com uma boa impermeabilidade, com ótimo rendimento e cobertura.

É indicado para pinturas em alvenarias, fibrocimentos, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento em ambientes internos e externos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina à base de dispersão aquosa de Copolímero Estireno Acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, Hidrocarbonetos Alifáticos, Glicóis e Tensoativos Etoxilados e Carboxilados. Produto classificado conforme norma NBR-11702 tipo 4.5.9 e em conformidade com a NBR 15079.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

- **Concreto, gesso e blocos de cimento:** Aplicar Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas. Reboco Novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, em seguida aplicar o Selador Acrílico Hidrotintas. Caso não seja possível aguardar a cura total do reboco, aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.
- **Reboco fraco, caiação, desagregado ou com partes soltas:** Lixar a superfície retirando e eliminando o pó, em seguida aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.
- **Superfícies com mofo:** Lavar com uma solução em partes iguais de água e água sanitária, aplicar a solução e aguardar 5 horas. Depois, enxaguar a superfície com água e aguardar a secagem
- **Superfícies com gordura:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície

APLICAÇÃO

Usar rolo de lã de pêlos curtos ou pincéis de cerdas macias. Geralmente duas demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície e da cor a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos. Durante a aplicação, mantenha o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas.

Limpar as ferramentas com água e sabão após o uso. Não aplicar esse produto sobre superfícies pintadas com produtos hidro-repelentes.

DILUIÇÃO

Diluir até 20% de água. Mexer bem, na própria embalagem, com uma espátula/ripa de no mínimo 05 cm de largura, antes e durante a aplicação.

RENDIMENTO

- Pinta 80 m² acabado com embalagem de 15L
- Pinta 16 m² acabado com embalagem de 3L.

SECAGEM

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 °).

- Ao toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Final: 18 a 24 horas

VALIDADE

O produto é válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e condições apropriados.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br