

**PRODUTO: VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR**

O Verniz triplo filtro solar Hidrotintas realça, protege e impede a ação danosa dos raios ultravioletas a superfície da madeira. Você pode envernizar todos os tipos de madeira, em ambientes internos e externos, isso graças aos aditivos e pigmentos com proteção ultravioleta. Tem boa durabilidade, secagem rápida e fácil aplicação.

É indicado para pinturas e revestimento de madeiras em ambientes internos e externo, não utilizar na pintura de assoalhos.

**COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Resina Alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, Hidrocarbonetos Alifáticos, secantes organo metálicos e aditivos. Não contém Benzeno e metais pesados. Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.3.1.7 Verniz com Filtro Solar Brilhante.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

Para obter o resultado esperado, alguns cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura. Mancha de gordura e mofo: Limpar a superfície com Thinner. Aguardar a secagem, corrigir as imperfeições com uma lixa grana 150, no desbaste. Em seguida lixar com lixa grana 220, para acabamento, em seguida remover o pó. Selagem: Utilizar uma Laca Seladora Nitrocelulose abrاندando com lixa para madeira grana 400.

**APLICAÇÃO**

Usar pincel, rolo de espuma ou pistola. Geralmente duas demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos. Antes de aplicar o produto, observe se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, será melhor deixar a pintura para outro dia. Pois em dias que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar mais. Se necessitar realizar limpeza na superfície que envernizou, espere 7 dias antes de fazê-lo.

**DILUIÇÃO**

- Diluir na proporção máxima de 10% de aguarrás
- Dilua 5 partes de verniz com até 1/2 partes de Hidroraz. Ex.: Adicione 100 ml de Hidroraz para cada 1 litro de verniz.

**RENDIMENTO**

- Pinta 3,125 m<sup>2</sup> por demão para 0,75 LT
- Pinta 12,5 m<sup>2</sup> por demão para 3 LT

**SECAGEM**

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 °).

- Ao toque: 4 a 6 horas
- Entre demãos: 16 a 24 horas
- Final: 24 horas

**VALIDADE**

O produto é válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e em condições apropriadas.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: [pinte@hidrotintas.com.br](mailto:pinte@hidrotintas.com.br)