



BOLETIM TÉCNICO

BRILHÃO

Produto à base de resina acrílica, com aparência leitosa para aumento de brilho quando aplicado em tintas foscas e texturas.

Composição Básica:

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e aditivos. Produto classificado conforme norma NBR-11072 da ABNT tipo 4.8.4

Preparação da Superfície:

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

Concreto, Gesso e Blocos de Cimentos: Aplicar Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.

Reboco Novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, em seguida aplicar o Selador Acrílico Hidrotintas. Caso não seja possível aguardar a cura total do reboco, aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas. Reboco Fraco, Caiação, Desagregado ou com Partes Soltas: Lixar a superfície retirando e eliminando o pó, sem seguida aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.

Superfícies com mofo: Lavar com uma solução em partes iguais de água e água sanitária, aplicar a solução e aguardar 5 horas. Depois, enxaguar a superfície com água e aguardar a secagem.

Superfícies com gordura: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície.

Aplicação:

Use pincel de cerdas macias, pistola ou de lã de carneiro. Geralmente duas a 3 demãos são suficientes, dependendo do estado da superfície, poderão ser necessárias outras demãos. Durante a aplicação, mantenha o ambiente bem ventilado.

Diluição:

Diluir com até 10 % de água.

Rendimento:

Até 38 m² por demão por galão de 3L.

Até 190 m² por demão por balde de 15L.

Secagem:

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 4 horas.

Final: 24 horas.

Validade:

O produto é válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e em condições apropriadas.

Rua Mendel Steinbruch, 10.500, Pajuçara Maracanaú - CE

CEP - 61.932-971.

Fone/fax: 85 4009.1666

pinte@hidrotintas.com.br