

A Massa Corrida Hidrotintas é um produto de alta qualidade, excelente poder de enchimento, aderência, cobertura, fácil lixamento e baixo odor. É cremosa e mais econômica.

Composição Básica:

Resina à base de dispersão aquosa de Copolímero Estireno Acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes. Hidrocarbonetos Alifáticos, Glicóis e Tensoativos Etoxilados e Carboxilados. Produto classificado conforme norma NBR-11702 da ABNT tipo 4.7.2 e em conformidade com NBR 15348.

Preparação da Superfície:

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

Concreto, Gesso e Blocos de Cimentos: Aplicar Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.

Reboco Novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, em seguida aplicar o Selador Acrílico Hidrotintas para exteriores, ou o Selador Látex Acrílico Hidrotintas para interiores. Caso não seja possível aguardar a cura total do reboco, aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.

Reboco Fraco, Caiação, Desagregado ou com Partes Soltas: Lixar a superfície retirando e eliminando o pó, sem seguida aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.

Superfícies com mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária em partes iguais aplique a solução, aguardar 5 horas, então enxágüe com água a superfície e aguarde a secagem.

Superfície com gordura: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície.

Aplicação:

A aplicação deve ser feita em camadas finas, utilizando espátula ou desempenadeira de aço, até que seja atingindo o nivelamento esperado. O lixamento deve ser feito após a secagem, eliminar a poeira utilizando um pano úmido. Limpar as ferramentas com água e sabão. A qualidade da superfície (reboco) influencia significativamente no resultado final.

Diluição:

Produto pronto para uso, quando necessário diluir na proporção máxima de 5% de água.

Rendimento galão por demão:

Reboco Fino: 6,5 m²

Reboco Grosso: 5,5 m²

Secagem:

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 3 horas

Total: 5 horas

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próximo de 25°C).

Indicação:

É indicado para corrigir pequenas imperfeições, nivelar e uniformizar superfícies de gesso, fibrocimento e concreto em ambientes internos.

HIDROTINTAS LTDA

Rua Mendel Steinbruch, 10.500, Pajuçara - Maracanaú - CE

CNPJ Nº 05.477.054/0001-66

CEP - 61.939-210

Fone/fax: 85 4009.1666

pinte@hidrotintas.com.br www.hidrotintas.com.br