

PRODUTO: VERNIZ SINTÉTICO

O Verniz Sintético Hidrotintas é um produto à base de resina alquídica, que protege e realça a superfície da madeira. Produto de fácil aplicação, rendimento e de alta durabilidade.

É indicado para pinturas e revestimento de madeiras em ambientes internos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina Alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, Hidrocarbonetos Alifáticos, secantes organo metálicos. Não contém Benzeno e metais pesados. Produto classificado conforme norma NBR- 11702 da ABNT tipo 4.3.1.1 e em conformidade com a NBR 16211.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura. Mancha de gordura e mofo: Limpar a superfície com Thinner. Aguardar a secagem, corrigir as imperfeições com uma lixa grana 150, no desbaste. Em seguida lixar com lixa grana 220, para acabamento, em seguida remover o pó. Selagem: Utilizar uma Laca Seladora Nitrocelulose abrandando com lixa para madeira grana 400.

APLICAÇÃO

Usar pincel, rolo de espuma ou pistola. Geralmente duas demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície e da cor a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos.

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso. Quando necessário, diluir na proporção máxima de 10% de aguarrás.

RENDIMENTO

- Pinta 2,81 m² por demão para 0,75 LT
- Pinta 11,25 m² por demão para 3 LT

SECAGEM

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 °).

- Ao toque: 15 minutos
- Entre demãos: 2 a 4 horas
- Final: 24 horas

VALIDADE

O produto é valido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e em condições apropriadas.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br