PRODUTO: MASSA ACRÍLICA VRS – 0 JUL 26

A Massa Acrílica Hidrotintas é um produto de alta qualidade, excelente poder de enchimento, aderência, cobertura, fácil lixamento e baixo odor. É cremosa e mais econômica.

É indicado para corrigir pequenas imperfeições, nivelar e uniformizar superfícies de gesso, fibrocimento e concreto em ambientes internos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina à base de dispersão aquosa de Copolímero Estireno Acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes. Hidrocarbonetos Alifáticos, Glicóis e Tensoativos Etoxilados e Carboxilados. Produto classificado conforme norma NBR - 11702 da ABNT tipo 4.7.1 e em conformidade com NBR - 15348.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

- **Concreto, gesso e blocos de cimento:** Aplicar Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.
- **Reboco Novo:** Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, em seguida aplicar o Selador Acrílico Hidrotintas. Caso não seja possível aguardar a cura total do reboco, aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.
- **Reboco fraco, caiação, desagregado ou com partes soltas:** Lixar a superfície retirando e eliminando o pó, sem seguida aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.
- **Superfícies com mofo:** Lavar com uma solução em partes iguais de água e água sanitária, aplicar a solução e aguardar 5 horas. Depois, enxaguar a superfície com água e aguardar a secagem
- **Superfícies com gordura:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser feita em camadas finas, utilizando espátula ou desempenadeira de metal, até que seja atingido o nivelamento esperado. O lixamento deve ser feito após a secagem, eliminar a poeira utilizando um pano úmido, limpar as ferramentas com água e sabão. A qualidade da superfície (reboco) influencia significativamente no resultado final.

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso, quando necessário, diluir na proporção máxima de 5% de água.

RENDIMENTO

– Reboco fino: 6,5 m²

– Reboco grosso: 5,5 m²

SECAGEM

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 º).

– Ao toque: 1 hora

– Entre demãos: 3 horas

– Final: 5 horas

VALIDADE

O produto é válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e condições apropriados.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br