

PRODUTO: TINTA EM PÓ

Produto à base de calcário, com alta concentração de magnésio, alto poder de fixação, fungicida e bactericida.

Indicado para reboco, concreto e tijolo aparente.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Hidróxido de Cálcio, Hidróxido de Magnésio e pigmentos orgânicos e inorgânicos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

- **Superfícies com mofo:** Lavar com uma solução em partes iguais de água e água sanitária, aplicar a solução e aguardar 5 horas. Depois, enxaguar a superfície com água e aguardar a secagem
- **Superfícies com gordura:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser feita utilizando brocha ou pincel de cerdas macias.

DILUIÇÃO

Diluir embalagem de 2kg em até 8L de água

RENDIMENTO

De 30 a 40m² por saco de 2kg por demão.

O rendimento pode variar dependendo da porosidade da superfície.

SECAGEM

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 °).

- Ao toque: 30 minutos
- Entre demãos: 4 horas
- Final: 12 horas

VALIDADE

O produto é válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e condições apropriados.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br